



CLIMAVER neto PRO

Conduits autoporteurs CLIMAVER

Panneaux rigides précoupés en Laine de Verre ISOVER haute densité. Face extérieure recouverte d'une feuille d'aluminium renforcée avec du papier kraft et de la maille de verre, agissant comme un pare-vapeur. Face intérieure recouverte de tissu de verre noir renforcé neto présentant une grande résistance mécanique. Ses excellentes prestations acoustiques et son bon comportement thermique font de CLIMAVER neto PRO une solution adéquate pour l'installation : des réseaux de conduits autoporteurs de distribution d'air des systèmes thermiques de climatisation des bâtiments.

Propriétés techniques

Symbole	Paramètre	Icône	Unité	Valeur	Norme
λ_D	Conductivité thermique déclarée en fonction de la température		W/m·K (°C)	0,032 (10) 0,033 (20) 0,036 (40) 0,038 (60)	EN 12667 EN 12939
—	Réaction au feu		Euroclasse	B-s1, d0	EN 13501-1 EN 15715
MU	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau de la laine minérale, μ		—	1	EN 12086
Z	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau du revêtement		$m^2 \cdot h \cdot Pa / mg$	> 140	EN 12086
MV	Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau, S_d		m	100	EN 12086
DS	Stabilité dimensionnelle $\Delta\epsilon$		%	< 1	EN 1604
—	Étanchéité		Classe	D	UNE-EN 13403 EN 12237
—	Résistance à la pression		Pa	800	UNE-EN 13403

Conditions de travail : vitesse maximale de l'air 18 m/s ; température maximale de l'air circulant 90 °C.

Épaisseur d (mm)	Coefficient d'absorption acoustique pondéré, AW, α_{m}	Classe d'absorption acoustique	Code d'identification
EN 823	EN ISO 354 EN ISO 11654	UNE EN ISO 11654	EN 14303
25	0,85 ⁽¹⁾	B	MW-EN 14303-T5-MV1

Essais acoustiques avec plénum : CTA 048/11/REV-5. ⁽¹⁾ Coefficient d'absorption acoustique pondéré AW, α_{m} sans plénum 0,55. CTA 140053/REV-7.

Épaisseur d, mm	Fréquence (Hz)					
	125	250	500	1000	2000	4000
Coefficient d'absorption acoustique pratique, α_p EN ISO 354 / EN ISO 11654						
25	0,35	0,65	0,75	0,85	0,90	0,90
Section, S mm ²	Atténuation acoustique sur tronçon droit, ΔL (DB/m)*					
200x200	4,83	11,49	14,04	16,73	18,12	18,12
300x400	2,82	6,70	8,19	9,76	10,57	10,57
400x500	2,17	5,17	6,32	7,53	8,15	8,15
400x700	1,90	4,51	5,51	6,57	7,12	7,12
500x1000	1,45	3,45	4,21	5,02	5,44	5,44

*Estimation à l'aide de la formule : $\Delta L = 1,05 \cdot \alpha_p^{1,4} \cdot \frac{P}{S}$, (P = périmètre)

Pour une puissance sonore de ventilateur avec un débit de 20 000 m³/h, perte de charge de 15 mm ca.

Présentation



Épaisseur d (mm)	Panneau d'origine				Conduit final	
	Longueur l (m)	Largeur b (m)	m ² /palette	m ² /camion	Section intérieure a x b (cm)	Longueur (m)
25	0,99	1,19	51,84	2,695	15x25	1,19
25	1,19	1,19	62,31	2,741	20x30	1,19

Avantages

- Pas de coupe. Façonnage aisé des conduits.
- Classe d'étanchéité maximale.
- Qualité d'ambiance acoustique et classe de confort optimales.
- Résistance aux méthodes de nettoyage agressives, UNE 100012.
- Continuité des jonctions. Système exclusif de rainurage-bouvetage.
- Non-prolifération des moisissures et des bactéries. Essais réalisés conformément à la norme EN 13403.
- Produit durable. Plus de 50 % de matériel recyclé. 100 % recyclable.



Certifications



Guide d'installation

Consultez le Manuel de montage des conduits **CLIMAVER**

Plus d'informations sur :

www.isover.ma · www.isover.dz

www.isover.tn